

FLORIGINAL SEALER



Super Stone® Floriginal Sealer es una solución de resina acrílica transparente de bajo contenido en sólidos que no amarillea. Floriginal también es un sellador de curado. Utilícelo en áridos expuestos, hormigón, terrazo y Chattahoochee. Ayuda a prevenir las manchas y la penetración de la suciedad, así como a abrillantar el sustrato al tiempo que hace que la superficie sea más resistente y duradera.

USO RECOMENDADO

- Todas las superficies de mampostería
- Terrazo
- Chattahoochee
- Agregado expuesto
- Uso exterior

VENTAJAS

- No amarillea
- Acabado acrílico
- Duradero y estéticamente atractivo

COBERTURA

1 galón cubre aproximadamente 150 ft²
5 galones cubren aproximadamente 750 ft²

TIEMPO DE SECADO

24 horas para tráfico peatonal
72 horas para tráfico de vehículos

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

Si se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para uso como sellador: Antes de aplicar Super Stone® Floriginal Sealer, asegúrese de que se han eliminado de la superficie todos los contaminantes y materiales inhibidores de la adherencia. Utilice Super Stone® Cleaner/ Degreaser para eliminar suciedad, aceite y otros contaminantes derivados del petróleo. Utilice Super Stone® Strip It Off para eliminar acrílicos, epoxis y poliuretanos viejos. Si no se eliminan los contaminantes, se perderá adherencia, se reducirá la durabilidad o se descascarillará. Después de la limpieza, la superficie debe dejarse secar completamente o la humedad puede quedar atrapada bajo el sellador dando lugar a una neblina lechosa. El hormigón debe estar completamente curado.

APLICACIÓN

Para uso como sellador: Super Stone® Floriginal Sealer puede aplicarse con una brocha, un rodillo de ¼"-¾" nap, o un rociador resistente a solventes. Para obtener mejores resultados, aplique Super Stone® Floriginal Concrete Sealer en una capa fina y uniforme cuando la temperatura de la superficie y la temperatura ambiente sean superiores a 50° F (10° C). El sellador puede diluirse con disolvente

Super Stone® (xileno). Deje secar la primera capa durante 2-4 horas dependiendo de la humedad y repita el procedimiento hasta obtener los resultados deseados. Se recomiendan dos capas finas. No deje que el producto se encharque o se acumule en las juntas. Se debe tener precaución en superficies no texturizadas ya que el resultado final puede producir una superficie resbaladiza. La mezcla de Super Stone® Super Grip® en la capa final de sellador proporciona a la superficie un Coeficiente de Fricción de 0,7 según ASTM D 2047-93. Limpiar las herramientas con disolvente Super Stone® (xileno).

Para uso como agente de curado: Super Stone® Floriginal Sealer puede aplicarse en una capa fina y uniforme con una brocha, un rodillo de pelo ¼"-¾" o un pulverizador resistente a disolventes. El hormigón nuevo debe estar endurecido y el agua y el brillo de la superficie deben haber desaparecido, normalmente unas 4-6 horas después del vertido. En tiempo caluroso, el tiempo de aplicación puede reducirse a 2 ó 3 horas después del vertido. La temperatura de la superficie y del ambiente debe ser superior a 10°C (50°F). Se recomiendan dos capas finas. No permita que el producto se encharque, especialmente con hormigón coloreado. Cure-n-Seal reduce la necesidad de curado húmedo en climas cálidos, secos y ventosos, mejora la resistencia, la resistencia al desgaste y la durabilidad, a la vez que reduce la contracción.

LIMITACIONES

Super Stone® Floriginal Sealer no debe utilizarse en zonas sometidas a:

- Inmersión en agua
- Exposición química significativa
- Abrasiones/rayados concentrados
- Tráfico de ruedas metálicas
- Calzadas

o como material impermeabilizante o superficies bajo rasante tales como:

- Piscinas
- Estanques de hormigón

Vida útil 2 años

Cuando se almacena en el envase original, bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de compra.

Almacenar en lugar fresco y ventilado. Proteger el material de la luz solar directa.

Asegúrese de realizar una prueba de compatibilidad cuando selle superficies que hayan sido tratadas con una membrana de curado o sellador que no sea Super Stone® Floriginal Sealer. Debido al grado de variación de las superficies, la aplicación de Super Stone® Floriginal Sealer queda a criterio del instalador.

NORMAS APLICABLES

Resina	100% Acrílico
Disolvente	Disolvente Nafta Aromático Ligero
Total, no volátil	29.8%
Punto de ignición	80.6°F

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por (NIOSH). Evite respirar el vapor durante períodos prolongados y utilice guantes para evitar el contacto repetido con la piel. No utilizar cerca del fuego o llamas. No fumar durante los periodos de aplicación y secado.

En caso de incendio, utilizar un extintor de CO2 o de polvo químico seco. No utilizar agua pulverizada.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Primeros auxilios: **Ojos**-- En caso de contacto con los ojos enjuague inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica inmediata. **Ingestión**-- En caso de ingestión, póngase en contacto con el servicio local de información toxicológica o llame al 911 inmediatamente. **Piel**-- Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. **Inhalación**-- Si experimenta dificultad para respirar, aléjese de la zona para respirar aire fresco. Si los síntomas persisten o se desarrollan, busque atención médica.

Garantía limitada: Dado que no se ejerce ningún control sobre el uso del producto, Super Stone® sólo garantiza que este producto es de calidad constante dentro de las tolerancias de fabricación. Super Stone garantiza única y expresamente que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor y del fabricante en virtud de esta garantía se limitará al reembolso del precio de compra de la parte del material que se demuestre defectuosa y éste será el único y exclusivo recurso disponible y el comprador no tendrá derecho a reclamar daños incidentales o consecuentes. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. SUPER STONE NO AUTORIZA NI GARANTIZA NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACTUAL O FUTURA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Super Stone no será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes, incluyendo retrasos o pérdida de beneficios. Cualquier instalación de productos Super Stone que no se ajuste a dicha información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El Comprador será el único responsable de determinar la idoneidad de los productos Super Stone para los fines previstos por el Comprador.

Para uso profesional

ADVERTENCIA: LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. NOCIVO O MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA SOBREEXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR NEUMONÍA QUÍMICA, EDEMA PULMONAR RETARDADO Y CÁNCER DE PULMÓN EN CASO DE INHALACIÓN, SEQUEDAD O AGRIETAMIENTO DE LA PIEL, EFECTOS NARCÓTICOS E IRRITACIÓN RESPIRATORIA.

